CMA 250021344258

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0301

检 测 报 告

TESTING REPORT

报 告 编 号 P-WT20260341

委托方声明名称 金合金

送 检 单 位 东莞市凌达五金饰品有限公司

Dongguan Giometal Co.,Ltd

检 测 类 别 委托检测

国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司
NATIONAL GEMS & JEWELRY TESTING CO., LTD.
国家珠宝玉石质量检验检测中心
NATIONAL GEMSTONE TESTING CENTER

NGTC

国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司
NATIONAL GEMS & JEWELRY TESTING CO. LTD.
国家珠宝玉石质量检验检测中心
NATIONAL GEMSTONE TESTING CENTER

校验编码：08679698

检 测 报 告

报告编号： P-WT20260341　　共 3 页 第 1 页

委托方 声明名称	金合金	检测类别	委托检测
送检单位 （联系地址）	东莞市凌达五金饰品有限公司 Dongguan Giometal Co.,Ltd 东莞市长安镇乌沙社区蔡屋第五工业区 振隆路 4 号	商　　标 样品等级	——
样品数量	1 件	样品形状等 外观特征	零部件
型号规格 或原编号	——	样品质量	——
送 检 人 （联系电话）	林晓珍 18025168309	送检日期	2026.10.13
备　　注	——		
检测依据	GB/T 9288-2019 金合金首饰 金含量的测定 灰吹法（火试金法）		
判定依据	——		
检测项目	贵金属含量		
检测结论	该样品经检测，结论：金含量平均值为 585.2‰，详见附页。 （检测单位盖章） 检测实施日期：2026 年 10 月 14 日 报告签发日期：2026 年 10 月 20 日		
备　　注	检测前后质量 1.996g/0.974g； 归还金卷三个重 0.601g；样品为零部件，主体剪碎后随机取样。		
批准：[illegible]　　审核：[illegible]　　主检：[illegible]			

本报告仅对所检样品负责，涂改、复印、复制、无检测单位检验检测专用章及骑缝章无效。

国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司
NATIONAL GEMS & JEWELRY TESTING CO. LTD.
国家珠宝玉石质量检验检测中心
NATIONAL GEMSTONE TESTING CENTER

检 测 报 告 附 页

报告编号： P-WT20260341

编号 / 检测项目 / 检测值	P-WT20260341	备 注
贵金属含量	金含量平均值：585.2‰	— —
以下空白		

审核： 主检：

本报告仅对所检样品负责，涂改、复印、复制、无检测单位检验检测专用章及骑缝章无效。

检测报告附图附照专用表

报告编号： P-WT20260341



P-WT20260341

本报告仅对所检样品负责，涂改、复印、复制、无检测单位检验检测专用章及骑缝章无效。

以下空白